



المؤسسة الوطنية للأملح
ENTREPRISE NATIONALE DES SELS

FICHE TECHNIQUE SEL SOLAIRE EN PASTILLES

Composition

Chlorure de sodium (NaCl)

FT - DV - 7a

Date de création: 17/05/2020

Dernière modification: 27/07/2021

Caractéristiques physiques

Aspect: solide (poudre cristalline)

Couleur: blanc

Odeur: sans odeur

Structure cristalline: cubique à faces centrés de 5.6° A

Masse volumique:

2.163 g cm⁻³ (20° C)

2.17 g cm⁻³ (25° C)

1.549 g cm⁻³ (liquide, 805° C)

H₂O: 0.50% max NA 7035 - S.E

Solubilité: facilement soluble dans l'eau

Résidus insolubles (RI): 0.05% max NA 7036 - S.E

Granulométrie:

M > 1 mm 25%

M < 1 mm 75%

Caractéristiques chimiques

Formule brute: NaCl

MM: 58.443 g/mol

Concentration: 99.0% min NA 6351 - S.E

(Ca⁺⁺): 0.10% max NA 7039 - S.E

(MG⁺⁺): 0.15% max NA 7039 - S.E

(SO₄²⁻): 0.6% max NA 7038 - S.E

Cuivre (Cu): 2 mg/kg NA 7044

Mercuré (Hg): 0.1 mg/kg NA 7046

Arsenis (As): 1 mg/kg NA 7061

Plomb (Pb): 2 mg/kg NA 7297

Cadmium (Cd): 0.5 mg/kg NA 7043

Caractéristiques biologiques

Ingrédients: Chlorure de Sodium

Etiquetage: Sel destiné à l'industrie.

Manipulation: pas de précautions particulières à prendre

Stockage:

- Conserver les sacs à une température ambiante

- Les sacs doivent être bien fermés et à l'abri de l'humidité.

Durée de vie: /

Modalités de conditionnement: Dans des sacs de 25 kg en PE et big bag.

Direction Générale

Zone Industrielle le Rhumel BP 18, cité Boussouf - Constantine

Tél.: (+213) 31 60 64 62 - Fax: (+213) 31 60 64 65/17

E-mail: dg@enasel.com - Site web: enasel.com

Direction Commerciale

Tél./Fax: (+213) 31 60 64 60

E-mail: commercial@enasel.com



المؤسسة الوطنية للأملح
ENTREPRISE NATIONALE DES SELS

SEL SOLAIRE EN PASTILLES

La technique solaire est simple : au lieu d'utiliser le bois de chauffe pour cristalliser le sel, les saumures sont disposées sur des cristalliseurs revêtus d'argile pour assurer l'étanchéité où l'évaporation se fait de manière naturelle, sous l'effet du soleil et du vent.

Ce sel est destiné au traitement des eaux.



Direction Générale

Zone Industrielle le Rhumel BP 18, cité Boussouf - Constantine

Tél.: (+213) 31 60 64 62 - Fax: (+213) 31 60 64 65/17

E-mail: dg@enasel.com - Site web: enasel.com

Direction Commerciale

Tél./Fax: (+213) 31 60 64 60

E-mail: commercial@enasel.com